

**DANGER** Extremely flammable aerosol. Contains gas under pressure; may explode if heated. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. May cause damage to organs (Auditory system) through prolonged or repeated exposure. **Prevention:** Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Do not breathe spray. Wash skin thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wear eye protection and face protection.

**Response:** IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a doctor if you feel unwell. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention. Get medical attention if you feel unwell. **Storage:** Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C (122 °F). **Disposal:** Dispose of contents and container to an approved waste disposal plant.



See the **SDS** for more info at/Voir la **FDS** pour plus d'info au:

**wurth.ca** or call/ou appelez: **1-800-263-5002**

Imported by/Importé par: **Wurth Canada Limited/Limitée**  
345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1

**DANGER** Aérosol extrêmement inflammable. Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou des vertiges. Risque présumé d'effets graves pour les organes (Système auditif) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. **Prévention:** Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforez ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Se laver la peau soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter un équipement de protection des yeux et du visage. **Intervention:** EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste: Consulter un médecin. Consulter un médecin en cas de malaise. **Entreposage:** Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C (122 °F). **Élimination:** Éliminer le contenu et le récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

PAGE | 10/2021 | 893.2121 | V 8.0 | WHMIS 2015

## THICK PRIMER FILLER

## APPRÊT GARNISSANT ÉPAIS



Net content/Contenu net:

# 360 g (12.7 oz)

### EN THICK PRIMER FILLER

**Features:** A flexible thick primer-filler with short drying time and excellent adhesion properties. Provides long-lasting corrosion protection. Sands easily. Compatible with all common 1-component, 2-component, and water-based paint systems.

**Uses:** For professional repairs of small areas of unevenness, scratches and abrasions. Suitable for use on aluminum, polished or galvanized steel metal, old paintwork and much more. Also adheres in combination with PU and MS polymer sealing compounds.

**Directions:** Remove all rust from the repair area and sand. Clean area thoroughly with a surface cleaner and allow to fully dry. If applying to an area treated with an undercoat, clean with a silicone remover. Shake container for 2 to 3 min to ensure contents are thoroughly mixed. Large bare areas should be pretreated with an appropriate primer. Apply 3 thin coats, waiting at least 5 min between each coat. **Air drying:** ≈ 60 min @ 20 °C (68 °F). **Infrared drying:** ≈ 8 to 10 min @ 60 °C (140 °F). **Sanding:** Once dry, the repair area may be dry sanded with P400 to P500 grit sandpaper, or wet sanded with P800 to P1000 grit sandpaper.

**Cautions:** Do not overcoat with polyester products. After use, turn the can upside down and spray the valve until empty.

This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use. For more details, see the technical data sheet.

### FR APPRÊT GARNISSANT ÉPAIS

**Caractéristiques:** Un apprêt garnissant épais et flexible avec un temps de séchage court et d'excellentes propriétés d'adhésion. Fournit une protection contre la corrosion durable. Facile à poncer. Compatible avec tous les systèmes de peinture courants à 1 composant, 2 composants et à base d'eau.

**Utilisations:** Pour les réparations professionnelles de petites zones d'irrégularités, d'éraflures et d'abrasions. Approprié à l'usage sur l'aluminium, la tôle polie ou galvanisée, l'ancienne peinture et beaucoup plus. Adhère également en combinaison avec des composés d'étalement PU et MS.

**Mode d'emploi:** Enlever toute la rouille de la zone de réparation et poncer. Nettoyer soigneusement la surface avec un nettoyant de surface et laisser sécher complètement. En cas d'application à une zone traitée avec une sous-couche, nettoyer avec un dissolvant de silicone. Agiter le récipient pendant 2 à 3 min pour s'assurer que le contenu est bien mélangé. Les grandes surfaces dénuées doivent être préparées avec un apprêt approprié. Appliquer 3 couches minces en attendant au moins 5 min entre chaque couche. **Séchage à l'air:** ≈ 60 min à 20 °C (68 °F). **Séchage à l'infrarouge:** ≈ 8 à 10 min à 60 °C (140 °F).

**Ponçage:** Une fois sèche, la zone à réparer peut être poncée à sec avec du papier abrasif de grain P400 à P500 ou poncée à l'eau avec du papier abrasif de grain P800 à P1000.

**Abaissements:** Ne pas recouvrir avec des produits en polyester. Après utilisation, retourner le récipient à l'envers et pulvériser jusqu'à ce que la valve soit vide.

Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation. Pour plus de détails, voir la fiche technique.

**Not for retail sale/  
Pas pour la vente au détail**

**Made in Germany/Fabriqué en Allemagne**

